

Siser Sparkle ist eine vergleichsweise dünne Glitzer-Flexfolie mit einer glatten Oberfläche. Die feinen, silbernen Glitzerpartikel sorgen durch ihren atemberaubenden Sparkle-Effekt für einen Blickfang. Außerdem ist die Siser Sparkle auch für Mehrschichtanwendung geeignet, was besonders bei der Farbe Clear für zauberhafte Effekte sorgt, denn damit kann nahezu jede Flexfolie, die zur Mehrschichtanwendung geeignet ist, beglitzert werden. Die verwendeten Rohstoffe sind ökologisch unbedenklich und nach ÖkoTex 100 zertifiziert.

VORBEREITUNG



Textilien

- Geeignet für Baumwolle, Polyester, Baumwollmischgewebe und Polyester-Baumwoll-Gemische
- Nicht geeignet für mit Silikon behandelte oder sublimierende Textilien



Textil vorwaschen

- Das Textil kann vor dem Beplotten ohne Weichspüler auf links vorgewaschen und gebügelt werden
- Das Textil kann auch ohne Vorwaschen beplottet werden

SCHNITT



Silhouette

- Motiv spiegeln
- Trägerfolie nach unten
- Messer: 2 | Druck: 5-8 | Geschwindigkeit: 10-15
- Einstellung: Wärmeübertragungsfolie Schillernd



Brother

- Motiv spiegeln
- Trägerfolie nach unten
- Messer: 2 (Standard-Messer) | Druck: 1 | Geschwindigkeit: 2



Cricut

- Motiv spiegeln
- Trägerfolie nach unten
- Messer: Feinschnittklinge | Druck: 113, mehr | Multischnitt: Off
- Voreinstellung z.B. „Everyday Iron-on“

Die Einstellungen können je nach Alter und Abnutzung des Messers variieren, wir empfehlen immer einen Testschnitt durchzuführen und die Flockfolie mit etwas Washi-Tape auf der Schneidematte festzukleben um ein Verrutschen während des Schneidvorgangs zu verhindern.

PRESSEN



Bügel Eisen

- Textil und Bügelbild auf eine stabile Unterlage legen und mit Backpapier abdecken
- Temperatur: ca. 155°C-160°C | ca. 2-3 Punkte (ohne Dampf)
- Zeit: 12 Sekunden pressen (bei mehrschichtiger Anwendung Presszeit verkürzen)
- Polyesterträger warm abziehen



Transferpresse

- Textil und Bügelbild auf eine stabile Unterlage legen und mit Backpapier abdecken
- Temperatur: ca. 155°C
- Zeit: 15 Sekunden pressen (bei mehrschichtiger Anwendung Presszeit verkürzen)
- Polyesterträger warm abziehen

Nur bei Einhaltung der vorgegebenen Temperatur- und Druckbedingungen des Heißtransfers ist eine sichere und dauerhafte Verankerung der Flexfolie gewährleistet. Wir empfehlen eine Anwendungsprüfung auf Originalmaterial.

WASCHEN



Textil waschen

- Erst 24 Stunden nach dem Pressen waschen
- Folie bis 60°C waschbar | bei schonender Einstellung trocknergeeignet
- Keinen Weichspüler, Chlorbleiche oder aggressive chemische Wirkstoffe verwenden
- Von links bügeln



Hinweise

- Weitere Infos & Tutorials unter www.kreativ.wiki
- Alle empfohlenen Einstellungen basieren auf zahlreichen und unabhängigen Tests und können von den Herstellerangaben abweichen