

# Flexfolie Oiss EasyFlex

Die einzigartige oissEasyFlex überzeugt mit ihrer brillanten Farbauswahl in einer kräftigen, leuchtenden Farbintensität. Sie ist ultradünn und auch für Multischicht-Anwendungen hervorragend geeignet. Die Flexfolie hat eine seidige Haptik, eine leichte Elastizität, ist PVC-frei und Ökotex 100 Klasse I zertifiziert und eignet sich damit besonders für Baby- und Kinderbekleidung. Besonders hervorzuheben ist das kinderleichte Entgittern, das sich besonders für filigrane Motive eignet. Außerdem ist sie auch für das Pressen mit geringer Temperatur geeignet und hat einen sehr geringen Schrumpfeffekt.

## VORBEREITUNG



### Eigenschaften

- Geeignet für Baumwolle, Polyester, Baumwollmischgewebe und Polyester-Baumwoll-Gemische
- Nicht geeignet für mit Silikon behandelte oder sublimierende Textilien



### Verarbeitung

- Das Textil kann vor dem Beplotten ohne Weichspüler auf links gewaschen und gebügelt werden
- Das Textil kann auch ohne Vorwaschen beplottet werden

## SCHNITT



### Silhouette

- Motiv spiegeln
- Folie mit der Trägerfolie nach unten
- Messer: 2 | Druck: 3-4 | Geschwindigkeit: 4-5
- Voreinstellung: Wärmeübertragungsfolie glatt



### Brother

- Motiv spiegeln
- Messer: 1-1,5 (Standard-Messer) | Druck: -5 | Geschwindigkeit: 4-5
- Folie mit der Trägerfolie nach unten



### Cricut

- Motiv spiegeln
- Messer: Feinschnittklinge | Druck: 113 | Multischnitt: Off
- Voreinstellung: „Everyday Iron-On“

Die Einstellungen können je nach Alter und Abnutzung des Messers variieren, wir empfehlen immer einen Testschnitt durchzuführen

## PRESEN



### Bügelisen

- Temperatur: ca. 155 °C / ca. 2-3 Punkte (ohne Dampf)
- Zeit: 5 sek. vorpressen / 5 sek. pressen / 5-10 sek. nachpressen, bei mehrschichtiger Anwendung Presszeit verkürzen
- Bei Webware und Canvas 8 sek. pressen
- Polyesterträger warm abziehen
- Textil und Bügelbild auf eine stabile Unterlage legen und mit Backpapier abdecken



### Transferpresse

- Temperatur: ca. 155 °C
- Zeit: 5 sek. vorpressen / 5 sek. pressen
- 5-10 sek. nachpressen  
Bei mehrschichtiger Anwendung Presszeit verkürzen
- Bei Webware und Canvas 8 sek. pressen
- Polyesterträger warm abziehen

Nur bei Einhaltung der vorgegebenen Temperatur- und Druckbedingungen des Heißtransfers ist eine sichere und dauerhafte Verankerung der Flexfolie gewährleistet. Wir empfehlen eine Anwendungsprüfung auf Originalmaterial.

## WASCHEN



### Waschen

- Erst 24 Stunden nach dem Pressen waschen
- Folie bis 80 °C waschbar | trocknergeeignet
- Keinen Weichspüler verwenden
- Keine Chlorbleiche oder aggressive chemische Wirkstoffe verwenden



### Hinweise

- Weitere Infos & Tutorials unter [www.kreativ.wiki](http://www.kreativ.wiki)
- Alle empfohlenen Einstellungen basieren auf zahlreichen und unabhängigen Tests und können von den Herstellerangaben abweichen