

Flexfolie Turboflex

TURBOFLEX ist durch die kurze Pressdauer bei niedriger Temperatur besonders textilschonend und auch für nicht imprägniertes Nylon geeignet. Die weiche, gummielastische Transferfolie bietet einen angenehmen textilen Griff und überzeugt durch einen hohen Tragekomfort. Die verwendeten Rohstoffe sind ökologisch unbedenklich und nach ÖkoTex 100 zertifiziert.

VORBEREITUNG



Textilien

- Geeignet für nicht imprägniertes Nylon, Baumwolle, Polyester, Mischgewebe aus Polyester/Baumwolle und Polyester/Acryl.
- Nicht geeignet für Gewebe mit Imprägnierung sublimierende Textilien



Textil vorwaschen

- Das Textil kann vor dem Beplotten ohne Weichspüler auf links vorgewaschen und gebügelt werden
- Das Textil nicht im Trockner trocknen
- Das Textil kann auch ohne Vorwaschen beplottet werden

SCHNITT



Silhouette

- Motiv spiegeln
- Folie mit der matten Seite nach oben
- Messer: 2 | Druck: 8-12 | Geschwindigkeit: ca. 6 (bei filigranen Motiven weniger)
- Silhouette Studio: „Wärmeübertragungsfolie glatt“



Brother

- Trägerfolie nach unten
- Messer: 3 (Standard-Messer) | Druck: - 7 | Geschwindigkeit: 1



Cricut

- Motiv spiegeln
- Trägerfolie nach unten
- Messer: Feinschnittklinge | Druck: 113, mehr | Multischnitt: Off
- Voreinstellung z.B. „Everyday iron on“

Die Einstellungen können je nach Alter und Abnutzung des Messers variieren, ein Testschnitt wird unbedingt empfohlen.

PRESEN



Bügel Eisen

- Temperatur: ca. 130-160°C (ohne Dampf)
- Zeit: 5 sek. bei 130°C / 4 sek. bei 150°C / 3 sek. bei 160°C, evtl. nachpressen
- Warm abziehen (bei Neonfarben lauwarm)
- Textil und Bügelbild auf eine stabile Unterlage legen und mit Backpapier abdecken



Transferpresse

- Temperatur: ca. 130-160°C
- Druck: 2,5 - 3,0 bar (2,0 bar bei Nylon und imprägnierten Textilien)
- Zeit: 5 sek. bei 130°C / 4 sek. bei 150°C / 3 sek. bei 160°C
- Warm abziehen (bei Neonfarben lauwarm)

Bei Nylongeweben mit Imprägnierung im Vorfeld einen Eignungstest durchführen.

Die Folie kann auch übereinander verpresst werden, mit Ausnahme der Farben Gold, Silber und Neon-Farben.

Nur bei Einhaltung der vorgegebenen Temperatur- und Druckbedingungen des Heißtransfers ist eine sichere und dauerhafte Verankerung der Flex-Folie gewährleistet.

WASCHEN



Textil waschen

- Erst 24 Stunden nach dem Pressen waschen
- Folie bis 60 °C waschbar
- Bei schonender Einstellung trocknergeeignet
- Keinen Weichspüler oder Chlorbleiche verwenden
- Von links bügeln



Hinweise

- Weitere Infos & Tutorials unter www.kreativ.wiki
- Alle empfohlenen Einstellungen basieren auf zahlreichen und unabhängigen Tests und können von den Herstellerangaben abweichen